

Colle

Triflex ProDrain Fix+



Informations produit

Domaines d'application

Triflex ProDrain Fix+ sert à coller Triflex DC-Mat Lé de drainage dans le système Triflex ProDrain.

Propriétés

La colle se distingue par les qualités suivantes :

- Pouvoir adhésif élevé
- Grande facilité d'utilisation
- Bonne résistance
- Malléabilité
- Flexibilité
- Séchage rapide

Conditionnement du produit livré

Sac papier

25,00 kg Triflex ProDrain Fix+

Stockage

Environ 6 mois, non mélange, non ouvert, dans un lieu frais, sec et à l'abri du gel. Conserver dans un lieu à l'abri de l'humidité.

Conditions de mise en œuvre

Les supports doivent être stables, plans, propres et exempts de résidus nuisant à l'adhérence.

Triflex ProDrain Fix+ peut s'utiliser avec une température du support et une température ambiante comprises entre mini. +7 °C et maxi. +30 °C.

Préparation du support

Voir la description du système Triflex ProDrain.

Instructions de mélange

Mélanger avec de l'eau tout en remuant à l'aide d'un mixeur ou d'un malaxeur à mélange forcé pour éviter les grumeaux. Respecter les temps de mélange et de maturation : ajouter l'eau et brasser pendant 3 minutes, laisser le mélange reposer 3 minutes et brasser 1 minute. S'assurer de ne mélanger que la quantité de colle pouvant être mise en œuvre sans interruption. Éviter les temps de pause entre les applications.

Si besoin, ajouter à la colle une faible quantité d'eau (env. 100 ml à 150 ml) pour la rendre à nouveau plus souple. Mélanger l'eau avec un mixeur.



Dosage de mélange

Mélanger 25,00 kg de Triflex ProDrain Fix+ avec env. 4,50 litres d'eau.

Remarques concernant la mise en œuvre

Appliquer une couche de primaire Triflex ProDrain Primaire sur le support afin d'éviter la déshydratation trop rapide/trop forte de la colle. Appliquer Triflex ProDrain Fix+ dans la couche de primaire presque absorbée. Appliquer Triflex ProDrain Fix+ avec une truelle dentée de 8x8 et une couche de contact. Appliquer uniquement la quantité de colle pouvant être revêtue de Triflex DC-Mat Lé de drainage avant qu'un film ne se forme à la surface du produit. Enfoncer le lé de drainage dans la couche de colle à l'aide d'un rouleau presseur. Laisser reposer la colle et le lé de drainage env. 120 min.

Pendant la mise en œuvre et le séchage de Triflex ProDrain Fix+, la température du support ne doit pas passer en dessous de +7 °C. Ne pas employer sous les rayons directs du soleil. En cas de vent, tenir compte du fait que le temps de prise est plus court.

Remarque importante :

Solliciter le moins possible le Triflex Lé de drainage DC-Mat pendant la mise en œuvre de la couche de répartition des charges et du système Triflex BTS-P. En guise de protection, il est possible de poser un fin panneau de bois afin d'éviter les charges ponctuelles. Il est conseillé, afin de protéger la surface des intempéries, de ne quitter le chantier qu'après avoir appliqué une couche de primaire avec Triflex Lé de drainage DC-MAT.

Consommation du produit

Env. 4,50 kg/m²

Délai d'utilisation

Env. 35 min à +20 °C

Colle

Triflex ProDrain Fix+



Informations produit

Temps de séchage

Durcissement en :
env. 45 min à +30 °C
env. 2,5 h à +20 °C
env. 4,5 h à +10 °C

Remarques relatives aux dangers particuliers

Voir fiche technique de sécurité, section 2

Consignes de sécurité

Voir fiche technique de sécurité, sections 7 et 8

Mesures à prendre en cas d'accident et d'incendie

Voir fiche technique de sécurité, sections 4, 5 et 6

Remarques fondamentales

Nous garantissons un niveau de qualité élevé et constant de nos produits. Les systèmes Triflex ne doivent être additionnés d'aucune autre substance supplémentaire.

Tous les conseils techniques relatifs à l'utilisation de nos produits se fondent sur de vastes travaux de recherche et de développement et sur de longues années d'expérience et sont donnés selon les connaissances les plus actuelles en la matière. Toutefois, les exigences et conditions varient en fonction du chantier, d'où la nécessité d'un contrôle visant à déterminer l'aptitude du produit aux travaux prévus. Celui-ci devra être réalisé par la personne en charge de l'exécution. Sous réserve de modifications au service du progrès technique ou de l'optimisation de nos produits.