

Primer

Triflex CeFix Primer 795

Informazioni prodotto

Campi d'impiego

Triflex CeFix Primer 795 viene utilizzato come ponte di aderenza su sottofondi minerali (soletta / calcestruzzo) in combinazione con Triflex CeFix Screed 631.

Proprietà

Triflex CeFix Primer 795 è una dispersione di polimeri monocomponente priva di solventi che si contraddistingue per la semplicità d'uso.

Forma di fornitura

Tanica di plastica

5,00 kg Triflex CeFix Primer 795

Tonalità

Trasparente

Stoccaggio

Il prodotto, non aperto e non miscelato e conservato in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo, ha una stabilità di circa 6 mesi. La radiazione solare diretta sulle confezioni dovrebbe essere evitata, anche in cantiere.

Condizioni di lavorazione

Triflex CeFix Primer 795 può essere lavorato a temperature ambiente e del sottofondo di almeno +7 °C fino a max. +35 °C. Utilizzabile anche in ambienti interni. Durante l'indurimento non bisogna scendere al di sotto della temperatura di lavorazione minima.

Preparazione del sottofondo

Il sottofondo deve essere preparato mediante fresatura o pallinatura in modo da renderlo solido, asciutto e privo di componenti in fase di staccamento o che riducono l'aderenza. È necessario assicurarsi che non vi sia una penetrazione di umidità sul lato posteriore dovuta alle condizioni architettoniche. L'aderenza al sottofondo deve essere verificata nel singolo caso d'intervento. Resistenza al distacco minima: 1,5 N/mm²

L'impiego sull'asfalto non è ammesso. In caso di impiego su malte modificate con resina è necessario effettuare una verifica di compatibilità sul posto.

Durante l'esecuzione la temperatura superficiale deve essere almeno di 7 °C superiore al punto di rugiada. In caso di temperatura inferiore può formarsi una pellicola di umidità con azione antiaderente sulla superficie da lavorare (DIN 4108-5, tab. 1).

Vedere la tabella delle temperature del punto di rugiada.



Istruzioni per la miscelazione

Triflex CeFix Primer 795 viene diluito con acqua in un rapporto di miscelazione di 1:3.

L'aggiunta di un catalizzatore non è necessaria.

Rapporto di miscelazione

1,00 kg	Triflex CeFix Primer 795
3,00 kg	Acqua
4,00 kg	

Modalità di applicazione

Applicare Triflex CeFix Primer 795 con una pennellessa o un rullo universale.

Consumo di materiale

Almeno 0,30 kg/m²

Primer

Triflex CeFix Primer 795



Informazioni prodotto

Avvertenze relative a pericoli particolari

Vedere la scheda di sicurezza, sezione 2.

Consigli relativi alla sicurezza

Vedere la scheda di sicurezza, sezioni 7 e 8.

Misure in caso di infortuni e incendi

Vedere la scheda di sicurezza, sezioni 4, 5 e 6.

Avvertenze fondamentali

Garantiamo l'alta qualità permanente dei nostri prodotti. I sistemi Triflex non devono essere miscelati con nessuna sostanza estranea.

La consulenza tecnica relativa alle applicazioni e all'impiego dei nostri prodotti si basa su un ampio lavoro di sviluppo e su esperienze pluriennali e viene fornita in base alle migliori conoscenze. Le esigenze di diverso tipo poste dall'edificio, nelle condizioni più diverse, rendono comunque necessario un esame dell'adeguatezza per il rispettivo scopo da parte del tecnico applicatore. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche necessarie al progresso tecnico o al miglioramento dei nostri prodotti.