

Triflex ProJoint Fix



Informazioni prodotto

Campi d'impiego

Triflex ProJoint Fix viene utilizzato per incollare il nastro di dilatazione nei profili Triflex ProJoint del sistema Triflex ProJoint+.

Proprietà

Sostanza adesiva monocomponente a base di resina poliuretanica

- Elevata resistenza meccanica a scalfitture e strappo
- Ideale per l'incollaggio volto al bilanciamento delle tensioni e in caso di sollecitazioni dinamiche
- Nessuna pressione necessaria per l'applicazione
- Indurimento rapido
- Per il livellamento del sottofondo
- Privo di silicene

Forma di fornitura

Sacchetto tubolare

0,60 l Triflex ProJoint Fix

Tonalità

Antracite

Stoccaggio

Fresco, asciutto, senza gelo e non aperto circa 12 mesi.
La radiazione solare diretta sulle confezioni dovrebbe essere evitata, anche in cantiere.

Condizioni di lavorazione

Triflex ProJoint Fix può essere lavorato a temperature ambiente e del sottofondo di almeno +5 °C fino a max. +35 °C. Tali temperature devono essere osservate rigorosamente soprattutto nei mesi estivi, poiché eventuali temperature del sottofondo più elevate potrebbero influenzare negativamente le caratteristiche del materiale.

Preparazione del sottofondo

Le superfici di adesione devono essere pulite e private di qualsiasi tipo di impurità, come agenti distaccanti, conservanti, grasso, olio, polvere e acqua, nonché altre sostanze che compromettono l'aderenza. Per poter applicare i giunti di dilatazione sui profili per giunto Triflex ProJoint, questi devono essere puliti con il detergente Triflex ProJoint Cleaner.



Indicazioni di lavorazione

Per ottenere un'aderenza ottimale e delle buone proprietà meccaniche è necessario evitare l'esposizione all'aria. Il tempo di indurimento può essere abbreviato aumentando l'umidità e le temperature.
Durante la lavorazione, il nastro di dilatazione deve essere applicato con Triflex ProJoint Fix prima che si formi una pellicola.

Consumo di materiale

Ca. 0,06 l/m

Tempo di essiccazione

Circa 15 minuti a +23 °C

Avvertenze relative a pericoli particolari

Vedere la scheda di sicurezza, sezione 2.

Consigli relativi alla sicurezza

Vedere la scheda di sicurezza, sezioni 7 e 8.

Misure in caso di infortuni e incendi

Vedere la scheda di sicurezza, sezioni 4, 5 e 6.

Avvertenze fondamentali

Garantiamo l'alta qualità permanente dei nostri prodotti. I sistemi Triflex non devono essere miscelati con nessuna sostanza estranea.

La consulenza tecnica relativa alle applicazioni e all'impiego dei nostri prodotti si basa su un vasto impegno per lo sviluppo e su esperienze pluriennali e viene fornita in base alle migliori conoscenze. Le esigenze di diverso tipo poste dall'edificio, nelle condizioni più diverse, rendono comunque necessario un esame dell'adeguatezza per il rispettivo scopo da parte del tecnico applicatore. Con riserva di modifiche necessarie al progresso tecnico o al miglioramento dei nostri prodotti.